

## ARAME CRAPAL

O dobro da esperança de vida de um arame com triplagalvanização EN 102244-2.

Superfície lisa e duradoura - excelente aderência e concentricidade do revestimento CrapalEvolution Zn + Al.

Acondicionamento: Bobines de 25 kg entregues em pacotes de 500 Kg com diâmetro interno de 600 m.

	Diâmetro(mm)	Resistência (Kg/mm <sup>2</sup> )	Carga de ruptura	Alongamento(%)
Galvanizado	2,70	40/50	255	20
	3,00	40/50	315	20
	3,50	40/50	450	20
Crapal Evolution	2,00	75/90	295	8
	2,20	75/90	235	8
	2,50	75/90	450	8



ArcelorMittal