

FORRO DO MATO



QUANTIDADE POR PALETE	COMPRIMENTO (m)	LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
225	2,60	200	15

CARACTERÍSTICAS

Espécie	Pinho Nacional / Pinho Bravo / Pinho Marítimo
Classe de risco	CLASSE 4 conforme NF EN335
Acabamento	BRUTO
Aplicação	Todo o tipo de utilização em ambientes exteriores (alpendres, decks, vedações, passadiços, etc.)
	Outras secções ou comprimentos disponíveis Cor castanho ou standard autoclave

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.