

## POSTES TELEFÓNICOS E LINHAS AÉREAS



### CARACTERÍSTICAS

<b>Espécie</b>	Pinho Nacional / Pinho Bravo / Pinho Marítimo
<b>Classe de risco</b>	CLASSE 4
<b>Origem</b>	Portugal (PT)
<b>Nível de penetração</b>	P8 - 100% do borne
<b>Especificações técnicas harmonizadas</b>	*EN14229:2010

ALTURA TOTAL DO POSTE (m)	CARGA DE ROTURA À FLEXÃO (daN)	DEFLEXÃO (mm)	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**	PENETRAÇÃO DO TRATAMENTO DE CONSERVAÇÃO	DIÂMETRO MÍN. À CABEÇA
6,00	520	700	-	na totalidade do borne	13
6,25	520	700	-		13
7,00	570	700 a 1500	Nº 1		13 - 15
8,00	570	900 a 2000	Nº 2		13 - 15
9,00	580	950 a 2000	Nº 3		13 - 15
10,00	590	1600 a 2000	Nº 4		13 - 15
12,00	610	2450 a 3500	Nº 5		13

\*esta norma só se aplica a postes com as medidas de 7m a 12m

\*\*fornecida ao cliente na aquisição do material

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.